





LEDER REINHARDT
AUTOMOTIVE

CATANIA


Typ: Mercedes-Benz




0500C schwarz




1018C anthrazit




1105C graphit




1522C alpacagrau



2880C tabak



3777C kieselbeige



4012C akzentrot




LEDER REINHARDT
AUTOMOTIVE

CATANIA

Typ: MERCEDES-BENZ

ROHHÄUTE
RAWHIDES




Europäische Rindschäute

European
cattle hides

4,8 - 5,7 m²

STÄRKE
THICKNESS



1,1 - 1,3 mm

OBERFLÄCHE
SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG
TANNING



Ökologiegerechte
Mineralgerbung

Ecologically safe
mineral tannage

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



< 100mm/min
FMVSS 302

DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Automobil, Schiffsbau / Automotive, ship building
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	< 100 mm/min gemäß / according to FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC
Heißlichtechtheit / Hotlight constancy	5-7 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 4-5 trocken / dry: 500 EN ISO 11640 ≥ 4-5 nass / wet: 250 EN ISO 11640 ≥ 4-5 alkalisch / alcalic: 80 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	> 30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Dehnungsprüfung / Tensile strength	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / maximum tensile force
Weitereißkraft / Tearing resistance	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / no damage according to DIN 53329/B
Stichausreißkraft / Stich tearing resistance	≥ 40 N according to DIN 53331
Haftung / Adherence	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de

Originalartikel, Sonderleder & Perforationen auf Anfrage

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfaß 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · E-Mail: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de