





LEDER REINHARDT  
AUTOMOTIVE

# DAKOTA

Typ: BMW



0500D schwarz



1255D basaltgrau




1418D grau 60




1598D everestgrau




1605D alaskagrau




1692D perlgrau




1881D oyster




2041D mokka




2088D tabak




2268D trüffelbraun




2311D terra




2377D zimtbraun




2388D kastanienbraun



2418D sattelbraun



2519D sattelbraun hell



2613D cognac

**Dakota 1 (2)**


Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*



LEDER REINHARDT  
AUTOMOTIVE

# DAKOTA


Typ: BMW




3088D camel




3248D savannabeige




3358D beige 3




3411D venetobeige




3466D creambeige




3499D canberrabeige




3722D lemon




3818D elfenbeinweiß




4171D chateau



4211D barriquerot



4364D korallrot



5082D dunkelblau

**Dakota 2 (2)**

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*



**LEDER REINHARDT**  
AUTOMOTIVE

# DAKOTA

Typ: BMW



ROHHÄUTE  
RAWHIDES

STÄRKE  
THICKNESS

OBERFLÄCHE  
SURFACE

GERBUNG  
TANNING

BRANDVERHALTEN  
INFLAMMABILITY



Europäische Rindshäute

European  
cattle hides

4,8 - 5,7 m<sup>2</sup>

1,1 - 1,3 mm

Pigmentiert

Pigmented

Ökologiegerechte  
Mineralgerbung

Ecologically safe  
mineral tannage

< 100mm/min  
FMVSS 302

DIN EN 1021-1 EUFAC  
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Automobil, Schiffsbau / Automotive, ship building		
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)		
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock		
Minimum	1 Haut / hide		
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel		
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs		
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy		
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989		
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.		
Brandverhalten / inflammability	< 100 mm/min gemäß / according to FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC		
Heißlichtechtheit / Hotlight constancy	5-7 (EN ISO 105 – B02)		
Reibecktheit / rubbing fastness	≥ 4-5 trocken / dry:	500	EN ISO 11640
	≥ 4-5 nass / wet:	250	EN ISO 11640
	≥ 4-5 alkalisch / alcalic:	80	EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	> 30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402		
Dehnungsprüfung / Tensile strength	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / maximum tensile force		
Weitereißkraft / Tearing resistance	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / no damage according to DIN 53329/B		
Stichausreißkraft / Stich tearing resistance	≥ 40 N according to DIN 53331		
Haftung / Adherence	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644		
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.  Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on <a href="http://www.leder-reinhardt.lederpflege.de">www.leder-reinhardt.lederpflege.de</a>		

Originalartikel, Sonderleder & Perforationen auf Anfrage