




LEDER REINHARDT  
AUTOMOTIVE

# OLDTIMER CLASSIC




0500 schwarz  
[9000]



0500 schwarz glatt  
[9000]



2106 dunkelbraun  
[8010]




2635 cognac 2-Ton  
[8006]




2683 dattel  
[8360]




2747 pergament  
[8115]




3622 bambus  
[8011]




1106 hellbeige




4012 mittelrot  
[3000]




1079 rot



1088 hellrot



5052 dunkelblau  
[5002]




5354 mittelblau  
[354]



**LEDER REINHARDT**  
AUTOMOTIVE

# OLDTIMER CLASSIC

ROHHÄUTE  
RAWHIDES




Europäische Rindshäute

European  
cattle hides

4,8 - 5,7 m<sup>2</sup>

STÄRKE  
THICKNESS



1,1 - 1,3 mm

OBERFLÄCHE  
SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG  
TANNING



Ökologiegerechte  
Mineralgerbung

Ecologically safe  
mineral tannage

BRANDVERHALTEN  
INFLAMMABILITY



< 100mm/min  
FMVSS 302

DIN EN 1021-1 EUFAC  
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Automobil, Schiffsbau / Automotive, ship building
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	< 100 mm/min gemäß / according to FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC
Heißlichtechtheit / Hotlight constancy	5-7 (EN ISO 105 – B02)
Reibeichtheit / rubbing fastness	≥ 4-5 trocken / dry: 500 EN ISO 11640 ≥ 4-5 nass / wet: 250 EN ISO 11640 ≥ 4-5 alkalisch / alcalic: 80 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	> 30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Dehnungsprüfung / Tensile strength	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / maximum tensile force
Weitereißkraft / Tearing resistance	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / no damage according to DIN 53329/B
Stichausreißkraft / Stitch tearing resistance	≥ 40 N according to DIN 53331
Haftung / Adherence	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.  Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on <a href="http://www.leder-reinhardt.lederpflege.de">www.leder-reinhardt.lederpflege.de</a>

Originalartikel, Sonderleder & Perforationen auf Anfrage